

アルミ樹脂複合板(アルプラボード)対応サイズと色調

2023.3

板厚	色名	サイズ		
		910×1820	1000×2000	1220×2440
3mm	シルバー艶有り(YS)	●	●	●
	シルバー艶消し(S1)	●	●	●
	ブロンズ(YBブロンズ)	●	●	●
	ダークブロンズ(BKCホットブラウン)	●	-	-
	オータムブラウン	●	-	-
	Yブラウン(B1ブラウン)	●	●	-
	ホワイト(純白)	●	●	-
	オフホワイト	●	●	●
	ブラック	●	●	●
	Yブラック(B7)	●	-	-
	シャンパングレー(アーバングレー)	●	●	-
	ステン(H2プラチナステン)	●	●	●
シャイングレー(Tステン)	●	-	-	

※積水樹脂製

※色調については、色サンプル帳をご確認ください。

(株)佐原

アルミ平板対応サイズと色調

2023.3

板厚	色	参考色調	サイズ
1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm	シルバー艶消し		1000×2000
	ブロンズ艶消し	YB1N NTB2号より多少濃い	
	ダークブロンズ①	YB3N NTB3号より多少濃い FカラーE色	
	ダークブロンズ②	YB5N NTB4号	
	ブラック	YK1N NTB5号	
	ステンカラー①	YH1N	
	ステンカラー②	三協UC シャイングレー近似色	
	オフホワイト	YKKAP社 LIXIL社	

※アルミ比重:2.71

※色調については、色サンプル帳をご確認ください。

※板厚、色、サイズにより納期が異なります。

※上記サイズ以外については、お問い合わせください。

(株)佐原

【パネル熱貫流率計算値】

2020.5

構成						熱貫流率 (W/m ² ・K)				
表面材	板厚(mm)	芯材	板厚(mm)	表面材	板厚(mm)					
アルミ樹脂複合板	3	発泡スチロール板	6	アルミ樹脂複合板	3	2.48				
			10			1.91				
			12			1.71				
			15			1.48				
		アキレスボード	10			1.57				
			15			1.18				
			20			0.95				
			10			2.04				
		ロックセルボード	15			1.60				
			20			1.32				
			6			2.84				
			10			2.11				
アルミ平板	1	発泡スチロール板	12	アルミ平板	1	1.87				
			15			1.60				
			10			1.70				
			15			1.26				
		アキレスボード	20			1.00				
			10			2.28				
			15			1.74				
			20			1.41				
		アルミ平板	2			発泡スチロール板	6	アルミ平板	2	2.84
							10			2.11
							12			1.87
							15			1.60
アキレスボード	10			1.70						
	15			1.26						
	20			1.00						
	10			2.28						
ロックセルボード	15			1.74						
	20			1.41						
	6			2.84						
	10			2.11						
アルミ平板	3	発泡スチロール板	12	アルミ平板	3	1.87				
			15			1.60				
			10			1.70				
			15			1.26				
		アキレスボード	20			1.00				
			10			2.28				
			15			1.74				
			20			1.41				

※計算値であり、保証値ではありません。

(株)佐原