

【パネル熱貫流率計算値】

2020.5

構成						熱貫流率 (W/m ² ・K)				
表面材	板厚(mm)	芯材	板厚(mm)	表面材	板厚(mm)					
アルミ樹脂複合板	3	発泡スチロール板	6	アルミ樹脂複合板	3	2.48				
			10			1.91				
			12			1.71				
			15			1.48				
		アキレスボード	10			1.57				
			15			1.18				
			20			0.95				
			10			2.04				
		ロックセルボード	15			1.60				
			20			1.32				
			6			2.84				
			10			2.11				
アルミ平板	1	発泡スチロール板	12	アルミ平板	1	1.87				
			15			1.60				
			10			1.70				
			15			1.26				
		アキレスボード	20			1.00				
			10			2.28				
			15			1.74				
			20			1.41				
		アルミ平板	2			発泡スチロール板	6	アルミ平板	2	2.84
							10			2.11
							12			1.87
							15			1.60
アキレスボード	10			1.70						
	15			1.26						
	20			1.00						
	10			2.28						
ロックセルボード	15			1.74						
	20			1.41						
	6			2.84						
	10			2.11						
アルミ平板	3	発泡スチロール板	12	アルミ平板	3	1.87				
			15			1.60				
			10			1.70				
			15			1.26				
		アキレスボード	20			1.00				
			10			2.28				
			15			1.74				
			20			1.41				

※計算値であり、保証値ではありません。

(株)佐原